

Lastre in gomma

Lastra Viton 6000



GOMMA BASE:FKM (gomma fluorurata)

IMPIEGO:

Particolarmente indicata per l'industria petrolifera, chimica e farmaceutica. Ottima resistenza agli idrocarburi, ai solventi ed a moltissimi prodotti chimici ad alta concentrazione. Ottima anche la resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono, all'invecchiamento ed alle alte escursioni termiche. Eccellente resistenza all'acqua ed al vapore.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia

SPECIFICHE TECNICHE		
PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO SPECIFICO:	-	2.00 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A±5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	50 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	200 %
COMPRESSIONE: (22 ore a 70°)	ASTM D395-B	62%
RESISTENZA ALLO STRAPPO:	ASTM D624	18 Kg/cm

	+250°C max -10°C min	
--	-------------------------	---

SPESSORE mm.	STOCK	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
1	pronta	1	10
1.5	pronta	1	10
2	pronta	1	10
2.5	1		10
da 3 a 6	pronta	1	10
8 / 10	pronta	15	
da 12 a 20	15		

Lastra silicone 7000



GOMMA BASE:VMQ (gomma siliconica)

IMPIEGO:

Particolarmente indicata ove venga richiesta una ottima resistenza ad alte o basse temperature. Ottima resistenza ai raggi U.V. agli agenti atmosferici all'ozono ed all'invecchiamento. Buone caratteristiche fisico meccaniche anche ad alte temperature.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia

SPECIFICHE TECNICHE		
PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	ROSSO
PESO SPECIFICO:	-	1.3 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	60 Shore A±5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	60 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	250 %
COMPRESSIONE: (22 ore a 70°)	ASTM D395-B	40%
RESISTENZA ALLO STRAPPO:	ASTM D624	20 Kg/cm

	+200°C max -70°C min	
--	-------------------------	---

SPESSORE mm.	STOCK	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
1	pronta	1.2	10
1.5	pronta	1.2	10
2	pronta	1.2	10
2.5	-	1.2	10
da 3 a 6	pronta	1.2	10
8 / 10	pronta	1.2	5
da 12 a 20	-	1.2	5
da 25 a 50			